

1. Charakteristika

MASTERSil[®] - Parketový tmel je jednosložkový tmel na bázi polyakrylátu bez rozpouštědel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, je přetíratelný (slučitelnost s nátěrem doporučujeme odzkoušet) po dokonalém vyschnutí.

2. Použití

MASTERSil[®] - Parketový tmel je vhodný pro tmelení diletujících spojů, spár a prasklin u parketových, dřevěných a laminátových podlah a všude tam, kde lze předpokládat mírný pohyb tmelených podkladů. Také lze použít pro spárování dřevěného obložení, pro spáry zeď x podlaha. Tmel udrží pohyb a zejména zabrání vnikání prachu a vody do spár.

Aplikační postup

Podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, do 5% mohou být vlhké. Naneste tmel do požadovaného prostoru a pomocí mokrého štětce nebo stěrky proveďte do 10-ti min. finální úpravu. V případě spáry podlaha x zdivo natřete zdivo před nanesením tmelu základním nátěrem: tmel zředěte s vodou v poměru 2:1 a nechte 20 min. zaschnout. Nevytvrzený tmel odstraňte vodou, vytvrzený odstraňte mechanicky.

3. Technické údaje

Systém reakce	vysychání
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Objemová hmotnost	1,60 g/ml
Povrchový škrálop	15 - 20 min.
Rychlost vysychání	2 mm/24 hod.
Pevnost v tahu	0,5 0 N/mm ²
Pohyb ve spáře	12,5 %
Tažnost	400%
Tvrдость	35 ShA
Lineární smrštění	< 3 %
Modul	0,28 N/mm ²

4. Barva smrk, dub, buk, ořech, mahagon, třešeň

5. Balení kartuše 315 ml, karton 25 ks

6. Životnost a skladování

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě 0°C až +25°C.

7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660

e-mail: donauchem@donauchem.cz

URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz