

AQUADECKS®

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



➤ Nátěr na vodní bázi s UV ochranou

POPIS VÝROBKU:

AQUADECKS® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo s UV ochranou, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající bohatou matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin. AQUADECKS® vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškození způsobených vlhkostí a sluncem.

VLASTNOSTI:

- Vsakuje, proniká a stabilizuje dřevo za účelem snížení škod způsobených vlhkostí a sluncem.
- Může se aplikovat na nové nebo zvětralé dřevo.
- Poskytuje matný vzhled zvýrazňující krásu dřeva.
- Obsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.
- Zajišťuje dlouhotrvající finální nátěr.
- Má slabý zápach a rychle zasychá.
- Jednoduše se nanáší a čistí se mýdlem a vodou.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Na tvrdá dřeva: ipe, ironwood, mahagonové a teakové dřevo atd.
- Na měkká dřeva: borovice, modřín, cedr, smrk atd.
- Na termicky upravená i tlakově impregnovaná dřeva.
- Pro vodorovné i svislé povrchy jako jsou podlahy, obložení, ploty a nábytek.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

1/ Obecné informace:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Pliálně ošetřit roztokem 50/50, bělidlo/voda. Vydrhnout povrch, nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění povrchu nechat dřevo 2-3 dny vyschnout nebo dokud dřevo před aplikací finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. AQUADECKS® se může aplikovat pouze na holé nebo zvětralé dřevo nebo již dříve ošetřené nátěrem AQUADECKS®. Všechny ostatní nátěry musí být zcela odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po odstranění nátěrů a očištění dřeva (smirkový papír zrna 80).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled: matný

Typ pojiva: akryl-alkydové

Typ rozpouštědla: voda

Měrná hmotnost: 1.01 ± 0,05

Fyzikální stav: kapalina

Pevný obsah: 11% ± 2

Bod vzplanutí: nezařazen mezi hořlaviny

Skladovatelnost: min. 1 rok v neotevřeném balení

Velikost balení:

HONEY, TEAK, GRAPHITE GREY - 1l, 2.5l, 5l

Odstín:



HONEY



TEAK



GRAPHITE GREY

Doba schnutí: 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti. Pro terasy až do 48 hodin v závislosti na počasí.

VOC: Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 47 g/l.

2/ Nové dřevěné povrchy:

Nové dřevo má povrch (velký obsah vody a vlastních přírodních látek), který zabraňuje penetraci a přilnutí jakéhokoli finálního nátěru. Tento povrch by měl být před aplikací odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru. Ošetřit povrch čističem AQUANETT® a neutralizovat a připravit povrch přípravkem NET-TROL®*, případně obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 80. Odstranit všechny volné dřevěné částice. Otestovat absorpční vlastnosti dřeva postříkáním povrchu vodou. Pokud se voda rychle vsákne, povrch je připraven pro finální nátěr.

3/ Neošetřené zvětralé dřevo:

Neošetřené dřevěné povrchy, které zvětrávaly déle než 6 měsíců by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty.

4/ Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru AQUADECKS®.

5/ Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě atd.)

Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru AQUADECKS®.

6/ Jiné finální nátěry, např. dvousložkové, epoxidové pryskyřice, uretany atd.

Pro další informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.

POZNÁMKA: Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolistá, teak, ipe atd. mohou po použití přípravků AQUANETT®* a DILUNETT®* ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL®* dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

7/ Bambusové povrchy:

Před aplikací kontaktujte naše technické oddělení pro další informace a rady.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- **Štětec:** vysoce kvalitní syntetický štětec
- **Valeček:** synteticky tkaný povrch
- **Nástřík:** 35-65 baru (507-942 psi); HVLP 25-50 baru (362-725 psi); nízký tlak 0.55-0.70 barů (8-10 psi)

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- Nátěr je připraven k použití, neředit.
- Důkladně promíchat před a pravidelně během nanášení.
- Pro jednotnost odstínu nátěru smíchat celý obsah všech balení, která mají být nanášena na jakoukoliv natíranou plochu.
- Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
- Aplikovat při teplotě +10 až +30°C.
- Nenášet v případě, že se v průběhu příštích 12 hodin očekává studené a nebo vlhké počasí.
- Vždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno, dveřní rám nebo konec podlahové desky.
- Svislé obložení by mělo být natřeno shora dolů.
- Nikdy neukončovat nanášení uprostřed desky nebo stěny.
- Nikdy nenášet na přímém slunci nebo na horké povrchy.
- Jednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout - aplikovat nátěr AQUADECKS® systémem „mokrý na mokrý“ (viz. Aplikace).
- Po nanesení nástříkem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšení penetrace a jednotnosti odstínu.

APLIKACE:

Naneste 2 vrstvy finálního nátěru AQUADECKS® systémem „mokrý na mokrý“. To znamená naneste první vrstvu nátěru AQUADECKS® a nechat vsakovat do dřeva. Jakmile zmizí vlhký vzhled první vrstvy nátěru (obvykle 15-20 minut) naneste druhou vrstvu nátěru a nechte vsakovat do dřeva. Rozetřít mokrá místa do 20 minut od nanesení poslední vrstvy nátěru, aby AQUADECKS® nezanechal na povrchu lesklá místa. Vysoce pórovité povrchy mohou vyžadovat třetí vrstvu nátěru, pokračujte tedy s aplikací AQUADECKS® metodou „mokrý na mokrý“, dokud není dřevo zcela nasyceno (dokud nepřijímá více nátěru).

Dbejte, aby se jednotlivé vrstvy nátěru AQUADECKS® nestaly suché na dotek nebo úplně zaschly mezi nátěry. Účinná ochrana finálního nátěru AQUADECKS® je ve dřevu, ne na jeho povrchu, proto nevytvářejte na povrchu film, který ovlivní účinek ochranného nátěru.

ÚDRŽBA:

1/ Obecné pokyny:

Údržba nastává v momentě, když ošetřené dřevo má šedý zvětralý vzhled nebo je značně vybledlé. Před aplikací udržovacího nátěru AQUADECKS® očistit celý povrch, včetně značně vybledlých nebo zvětralých oblastí, které zešedly, a to pomocí neředěného čističe NET-TROL® * Povrchy vystavené silnému slunečnímu záření, vlivu počasí či chození se opotřebují rychleji než jiná místa. V těchto případech očistit zasažená místa neředěným čističem NET-TROL® * a aplikovat znovu nátěr AQUADECKS® dle výše zmíněných pokynů v sekci „Aplikace“, který se smíchá s místy, která mají stále dobrou barvu. Velmi pórovité a silně zvětřalé povrchy mohou vyžadovat druhou vrstvu, ta by se měla aplikovat dle instrukcí viz výše zmíněné sekce „Aplikace“. Místa mající stále dobrou barvu nevyžadují opětovné ošetření.

2/ Podlahy a jiné vodorovné povrchy:

Většina podlah a vodorovných povrchů nevyžadují opakované každoroční ošetření. Jedna aplikace nátěru AQUADECKS® každý druhý rok bude dostatečná pro oživení přírodní krásy povrchu a pro zajištění ochrany. Čištění pomocí čističe NET-TROL® * jednou za rok mezi jednotlivými ošetřeními za účelem odstranění špíny a nečistot, obnoví přírodní vzhled dřeva. Pro obecné znovu ošetření následovat pokyny v sekcích „Příprava povrchu“ a „Aplikace“.

3/ Obložení a jiné svislé povrchy:

Obložení a jiné svislé povrchy nevyžadují každoroční údržbu. Když nátěr AQUADECKS® nese známky opotřebení nebo zvětrání (šedne), pak je udržovací aplikace potřebná. Očistit povrch pomocí neředěného čističe NET-TROL® * a znovu ošetřit pomocí jediné aplikace nátěru AQUADECKS® dle pokynu ve výše uvedené sekci „Aplikace“, aby se nahradil materiál, který zvětral.

VYDATNOST:

Prvotní nátěr: 5 m² ve 2 vrstvách

Údržba: 10-12 m² /l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

KONTAKT:

PROKOM R&S s.r.o.

Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava-Kateřinky

Tel.: +420 553 733 929

E-mail: drevo@prokom.cz

www.prokom.cz

ČIŠTĚNÍ:

Mýdlem a vodou.

SKLADOVÁNÍ:

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Bezpečnostní listy k dispozici na info@amnes.cz

Datum vystavení:

Duben 2012 / verze 01

