



Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP PE 380

Disperzní penetrační nátěr k úpravě nesavých, hladkých povrchů

Vlastnosti

- nehořlavý
- neobsahuje rozpouštědla
- velmi nízká spotřeba
- vhodný pro podlahové vytápění

Oblast použití

BRALEP PE 380 je nátěrová hmota vhodná k úpravě nesavých, hladkých a hutných podkladů (kamenné podlahy, keramické dlaždice, teraso, leštěný beton). Díky obsahu speciálních přísad vytváří na podkladech adhezní můstek, zvyšuje přídržnost cementových hmot a disperzních lepidel. Připraven k přímému použití. Nutno aplikovat v minimální vrstvě.

Složení

Směs vodných disperzí na bázi polyakrylátů a vybraných aditiv.

Technické údaje

barva :	bílá
dodávaná forma:	kapalina
hodnota pH:	7,0 - 8,0
specifická hmotnost:	1,0 kg/l
spotřeba:	1litr / 20 m ²
odolnost vůči vodě:	odolná vůči vlhku, neizoluje proti vodě
doba schnutí:	min. 3 hodiny, ideálně 24 hodin
balení:	1kg, 5 kg

Skladování a záruční doba

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, trvale suchý. Kamenné podklady, keramické dlaždice, teraso nejprve pečlivě odmastit, omýt teplou vodou a nechat vyschnout.

Pracovní postup

PE 380 se nanáší na podlahu v neředěném stavu, nejlépe rozlitím a následným rozetřením **válečkem do minimální vrstvy**. Vzniklé louže je nutno odsát. **Před nanesením vyrovnávací hmoty nebo disperzního lepidla musí být nátěr zcela suchý**. Po vyschnutí vytvoří PE 380 souvislý, pružný film nerozpustný ve vodě. Doporučená teplota zpracování min. +15°C. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou.

Bezpečnostní opatření

- Přestože je PE 380 nejedovatý, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 99 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP PE 380 je certifikována ZÚLP České Budějovice s.p. (AO 246) číslo certifikátu 305 0596 133 ze dne 26.ledna 2004.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 100703. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbyvají platnosti.