



BRALEP PREN 70

BEZ TOLUENU

Kontaktní rozpouštědlové chloroprenové lepidlo

Vlastnosti

- velmi vysoká lepivost
- vysoká konečná pevnost
- bez toluenu
- rychle zatížitelné
- nízká spotřeba

Oblast použití

Kontaktní rozpouštědlové chloroprenové lepidlo bez obsahu toluenu určené pro lepení savých materiálů s nesavými. Vhodné pro lepení podlahových krytin z korku, PVC, kaučuku, gumy, textilních krytin, schodišťových a soklových profilů, kůže, keramiky apod. Není vhodné k lepení měkčeného PVC, PP, PE a polystyrenu.

Složení

Lepidlo na bázi chloroprenového kaučuku a pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Technické údaje

Barva	běžová
Sušina	21 - 25 %
Dodávaná forma	pasta
Spotřeba	250 - 350 g/m ²
Doba odvětrání	7 – 15 min
Optimální teplota pro lepení	cca 20°C
Konečná pevnost po nalepení	cca 24 hodin
Balení	0,35 kg, 0,9 kg, 3,6 kg BRALEP PREN 70

Skladování

Skladování v dokonale uzavřeném obalu v prostorech určených pro skladování hořlavých kapalin (dle ČSN 65 0201), při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 24 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklady musí být suché, čisté, bez trhlin, mastnoty a jiných znečišťujících látek. Alespoň jedna lepená plocha musí být savá. Hladké plochy se doporučují zdrsnit. Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na chladný nebo zmrzlý podklad.

Pracovní postup

Před nanášením lepidlo řádně promíchejte! Lepidlo nanášejte rovnoměrně v tenké vrstvě (s ohledem na rovnost a savost povrchů) na obě lepené plochy pomocí stěrky nebo štětce, nechte zavadnout min. 7 minut, poté lepené plochy spojte. Slepěný spoj doporučujeme zatížit nebo zaválcovat. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20°C. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až po 24 hodinách od slepení. Podchlazené lepidlo vytváří spoj s podstatně nižší pevností. Při teplotě nižší než 5°C může nastat zgelování. Lepidlo v tomto stavu nelze použít. Původní konzistence se dosáhne pozvolným vytemperováním při pokojové teplotě a důkladným promícháváním. Při teplotách pod bodem mrazu lepidlo nevratně koaguluje a není možné oživit jeho lepicí schopnosti. Použité nářadí lze očistit benzínovým čističem.

Bezpečnostní opatření

PREN 70 je hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti. Při práci s lepidlem je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi! Při zpracování a vysychání dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace

Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Nepoužitý materiál se likviduje jako nebezpečný odpad.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 300903. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.